




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 22.11.2010	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Lam.rol.en frío templada rollo			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn
108575	SAE J403 1008	0.054	0.172	0.016	0.015	0.010	0.040	0.042	0.025	0.010	0.001	0.003	0.003	0.004
208365	SAE J403 1008	0.066	0.189	0.019	0.012	0.006	0.025	0.021	0.018	0.005	0.001	0.002	0.002	0.004
COLADA	Als	N2												
108575	0.023	0.0046												
208365	0.060	0.0045												
PRUEBAS AL PRODUCTO														
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA											
108575	2365058A	0.0598	52(RB)											
208365	2377047A	0.0598	59(RB)											
PRODUCTO EMBARCADO														
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA						
108575	2365058A	0.0598	48.0000	0000115685	000010	1001395537	9170	AH/5%						
208365	2377047A	0.0598	48.0000	0000115685	000010	1001395537	9170	AH/5%						
FIN DE DATOS														