




<b>CLIENTE</b>	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b>	17.01.2011	<b>PAGINA</b>	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b>	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
<b>PRODUCTO</b>	Lam.rol.en frío templada rollo					

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn	
205728	SAE J403 1008	0.042	0.184	0.018	0.011	0.009	0.025	0.019	0.017	0.007	0.002	0.002	0.002	0.002	
205808	SAE J403 1008	0.055	0.200	0.018	0.012	0.020	0.020	0.020	0.020	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	
COLADA	Als N2														
205728	0.042 0.0076														
205808	0.027 0.0039														

PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA
205728	2535024A	0.0598	51(RB)
205808	2548043A	0.0598	53(RB)
205808	2548043B	0.0598	53(RB)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA
205728	2535024A	0.0598	48.0000	0000117825	000030	1001417850	9772	AH/5%
205808	2548043A	0.0598	48.0000	0000117825	000030	1001417850	9772	AH/5%
205808	2548043B	0.0598	48.0000	0000117825	000030	1001417850	9772	AH/5%

FIN DE DATOS