




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 18.01.2011	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Lam.rol.en frío templada rollo			

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn	
105603	SAE J403 1008	0.040	0.186	0.012	0.011	0.011	0.019	0.018	0.021	0.003	0.002	0.001	0.002	0.005	
205728	SAE J403 1008	0.042	0.184	0.018	0.011	0.009	0.025	0.019	0.017	0.007	0.002	0.002	0.002	0.002	
COLADA	Als	N2													
105603	0.054	0.0044													
205728	0.042	0.0076													
PRUEBAS AL PRODUCTO															
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA												
105603	2535008A	0.0598	45(RB)												
105603	2535008B	0.0598	45(RB)												
205728	2535024B	0.0598	51(RB)												
PRODUCTO EMBARCADO															
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA							
105603	2535008A	0.0598	48.0000	0000117825	000030	1001418436	9772	AH/5%							
105603	2535008B	0.0598	48.0000	0000117825	000030	1001418436	9772	AH/5%							
205728	2535024B	0.0598	48.0000	0000117825	000030	1001418436	9772	AH/5%							
FIN DE DATOS															