




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 01.02.2011	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Lam.rol.en frío templada rollo			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn
110271	SAE J403 1008	0.066	0.173	0.011	0.013	0.008	0.017	0.018	0.023	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001
COLADA	Als N2													
110271	0.032 0.0083													
PRUEBAS AL PRODUCTO														
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	DUREZA											
110271	2576105A	0.0598	60(RB)											
110271	2576105B	0.0598	60(RB)											
110271	2576104B	0.0598	55(RB)											
110271	2576106A	0.0598	58(RB)											
PRODUCTO EMBARCADO														
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA						
110271	2576105A	0.0598	36.0000	0000117668	000010	1001423966	9713	AH/5%						
110271	2576105B	0.0598	36.0000	0000117668	000010	1001423966	9713	AH/5%						
110271	2576104B	0.0598	36.0000	0000117668	000010	1001423966	9713	AH/5%						
110271	2576106A	0.0598	36.0000	0000117668	000010	1001423966	9713	AH/5%						
FIN DE DATOS														