




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 01.02.2011	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Lam.rol.frio temp.tenson rollo			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn
402646	SAE J403 1008	0.068	0.190	0.016	0.011	0.012	0.019	0.021	0.022	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001
COLADA	Als N2													
402646	0.040 0.0070													
PRUEBAS AL PRODUCTO														
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	DUREZA											
402646	2567001A	0.0478	57(RB)											
402646	2567001B	0.0478	57(RB)											
402646	2566001A	0.0478	50(RB)											
402646	2566001B	0.0478	50(RB)											
PRODUCTO EMBARCADO														
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA						
402646	2567001A	0.0478	36.0000	0000117668	000020	1001423969	9713	AH/5%						
402646	2567001B	0.0478	36.0000	0000117668	000020	1001423969	9713	AH/5%						
402646	2566001A	0.0478	36.0000	0000117668	000020	1001423969	9713	AH/5%						
402646	2566001B	0.0478	36.0000	0000117668	000020	1001423969	9713	AH/5%						
FIN DE DATOS														