




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 25.03.2011	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.frío temp.tenson rollo			

COMPOSICION QUIMICA																
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn	Als	
410334	SAE J403 1008	0.088	0.351	0.012	0.014	0.012	0.023	0.024	0.027	0.012	0.002	0.001	0.002	0.002	0.045	
410335	SAE J403 1008	0.087	0.376	0.016	0.016	0.011	0.024	0.022	0.023	0.014	0.003	0.003	0.002	0.005	0.034	
COLADA	N2															
410334	0.0061															
410335	0.0070															
PRUEBAS AL PRODUCTO																
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA													
410334	2697056A	0.0359	60(RB)													
410334	2697056B	0.0359	60(RB)													
410335	2697057A	0.0359	58(RB)													
410335	2697057B	0.0359	58(RB)													
PRODUCTO EMBARCADO																
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE									
410334	2697056A	0.0359	48.0000	0000118545	000080	1001445520	9963									
410334	2697056B	0.0359	48.0000	0000118545	000080	1001445520	9963									
410335	2697057A	0.0359	48.0000	0000118545	000080	1001445520	9963									
410335	2697057B	0.0359	48.0000	0000118545	000080	1001445520	9963									
COLADA	NO.ROLLO	NORMA														
410334	2697056A	AH/5%														
410334	2697056B	AH/5%														
410335	2697057A	AH/5%														
410335	2697057B	AH/5%														
FIN DE DATOS																

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL	EMITIO : S0550133
--	-------------------