




CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	14.02.2013	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.	
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .						 ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
PRODUCTO	Lam.rol.frio temp.tenson rollo						

COMPOSICION QUIMICA																
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn	Als	
130837	SAE J403 1008	0.090	0.340	0.016	0.010	0.009	0.016	0.014	0.016	0.007	0.003	0.002	0.002	0.001	0.031	
430023	SAE J403 1008	0.078	0.204	0.012	0.015	0.007	0.022	0.019	0.020	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.050	
COLADA	N2															
130837	0.0055															
430023	0.0052															
PRUEBAS AL PRODUCTO																
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	DUREZA													
130837	4738117B	0.0359	57(RB)													
430023	4740166A	0.0478	60(RB)													
430023	4740166B	0.0478	60(RB)													
PRODUCTO EMBARCADO																
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENIREGA	PED. CLIENTE									
130837	4738117B	0.0359	48.0000	0000138071	000060	1001736684	14755									
430023	4740166A	0.0478	36.0000	0000138071	000040	1001736684	14755									
430023	4740166B	0.0478	36.0000	0000138071	000040	1001736684	14755									
COLADA	NO.ROLLO	NORMA														
130837	4738117B	AH/5%														
430023	4740166A	AH/5%														
430023	4740166B	AH/5%														
FIN DE DATOS																

EMITIO : S0557849A