




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 09.04.2007	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Lam.rol.en frío templada rollo			

COMPOSICION QUIMICA									
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S				
270359	SAE J403 1008	0.051	0.170	0.012	0.015				
270393	SAE J403 1008	0.053	0.190	0.013	0.013				

PRUEBAS AL PRODUCTO									
COLADA	NO.ROLLO	DUREZA							
270359	7429006A	60(RB)							
270359	7429005A	58(RB)							
270359	7429005B	58(RB)							
270393	7429010B	58(RB)							

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE	NORMA	
270359	7429006A	0.0747	36.0000	0000088144	000020	1000911872	2635	AH/5%	
270359	7429005A	0.0747	36.0000	0000088144	000020	1000911872	2635	AH/5%	
270359	7429005B	0.0747	36.0000	0000088144	000020	1000911872	2635	AH/5%	
270393	7429010B	0.1046	36.0000	0000088144	000010	1000911872	2635	AH/5%	

FIN DE DATOS									