




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 13.07.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.frio temp.tenson rollo			

COMPOSICION QUIMICA									
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S				
174596	SAE J403 1008	0.059	0.180	0.017	0.007				
471786	SAE J403 1008	0.070	0.200	0.012	0.016				
471793	SAE J403 1008	0.064	0.170	0.013	0.015				

PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	DUREZA	NORMA
174596	7753121B	59(RB)	N/A
471786	7753123A	56(RB)	N/A
471793	7760001A	50(RB)	N/A
471793	7760001B	50(RB)	N/A

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA
174596	7753121B	0.0359	36.0000	0000090191	000090	1000949600	2719	AH/5%
471786	7753123A	0.0299	36.0000	0000090191	000110	1000949600	2719	AH/5%
471793	7760001A	0.0359	36.0000	0000090191	000090	1000949600	2719	AH/5%
471793	7760001B	0.0359	36.0000	0000090191	000090	1000949600	2719	AH/5%

FIN DE DATOS									