




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 13.07.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.frio temp.tenson rollo			

COMPOSICION QUIMICA									
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S				
174607	SAE J403 1008	0.067	0.160	0.016	0.010				
174854	SAE J403 1008	0.058	0.170	0.010	0.013				
471786	SAE J403 1008	0.070	0.200	0.012	0.016				

PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	DUREZA	NORMA
174607	7753126B	53(RB)	N/A
174854	7769117A	55(RB)	N/A
174854	7769116B	56(RB)	N/A
471786	7753123B	56(RB)	N/A

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA
174607	7753126B	0.0299	36.0000	0000090191	000110	1000949601	2719	AH/5%
174854	7769117A	0.0239	36.0000	0000090191	000130	1000949601	2719	AH/5%
174854	7769116B	0.0239	36.0000	0000090191	000130	1000949601	2719	AH/5%
471786	7753123B	0.0299	36.0000	0000090191	000110	1000949601	2719	AH/5%

FIN DE DATOS									