




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 25.10.2007	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Lam.rol.frio temp.tenson rollo			

COMPOSICION QUIMICA									
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S				
177605	SAE J403 1008	0.080	0.170	0.010	0.013				
PRUEBAS AL PRODUCTO									
COLADA	NO.ROLLO	DUREZA	NORMA						
177605	8104063A	43(RB)	N/A						
177605	8104063B	43(RB)	N/A						
PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO.ROLLO	ESPEPOR	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA	
177605	8104063A	0.0359	48.0000	0000091021	000010	1000990169	3386	AH/5%	
177605	8104063B	0.0359	48.0000	0000091021	000010	1000990169	3386	AH/5%	
FIN DE DATOS									