




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 12.11.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.en frío templada rollo			

COMPOSICION QUIMICA					
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S
177938	SAE J403 1008	0.056	0.170	0.016	0.011
177939	SAE J403 1008	0.057	0.170	0.015	0.013

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	DUREZA	NORMA
177938	8168016A	0.0478	57(RB)	N/A
177938	8168016B	0.0478	57(RB)	N/A
177939	8166032A	0.0598	57(RB)	N/A
177939	8166032B	0.0598	57(RB)	N/A

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA
177938	8168016A	0.0478	48.0000	0000091787	000030	1000997212	3527	AH/5%
177938	8168016B	0.0478	48.0000	0000091787	000030	1000997212	3527	AH/5%
177939	8166032A	0.0598	48.0000	0000091787	000020	1000997212	3527	AH/5%
177939	8166032B	0.0598	48.0000	0000091787	000020	1000997212	3527	AH/5%

FIN DE DATOS