




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 29.01.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.en frío templada rollo			

COMPOSICION QUIMICA					
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S
280155	SAE J403 1008	0.061	0.190	0.010	0.010
280157	SAE J403 1008	0.062	0.200	0.017	0.011

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	DUREZA	NORMA
280155	8388093A	0.0239	40(RB)	N/A
280155	8388093B	0.0239	40(RB)	N/A
280157	8388094A	0.0239	40(RB)	N/A
280157	8388094B	0.0239	40(RB)	N/A

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA
280155	8388093A	0.0239	48.0000	0000093229	000030	1001027742	3890	AH/5%
280155	8388093B	0.0239	48.0000	0000093229	000030	1001027742	3890	AH/5%
280157	8388094A	0.0239	48.0000	0000093229	000030	1001027742	3890	AH/5%
280157	8388094B	0.0239	48.0000	0000093229	000030	1001027742	3890	AH/5%

FIN DE DATOS