APM

APM

Fecha: 2008/02/08 Pagina: 1 of 1

Linear Cont.

INFORME DE PRUEBAS O ENSAYOS No. MTY 910017

Embarcado Por:

APM Division de: IMSA-MEX, SA DE CV

Churubusco #1000

Col. Santa Fé

Monterrey, Nuevo León 64540

Tel. 8329-5000 Fax: 8329-5024

P/O No. 3891

S/O No. MTY 94236 / 2 / 1

WITT 94230 / 2 / 1

B/L No. MTY 433876 / 1

Shp. 2008/02/08

Inv No. MTY

Vendido a: (1269)

PLESA ANAHUAC Y CIA. S.A. DE C.V.

AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS # 66-O

COL. SAN FRANCISCO CHILPAN

Embarcado a:

PLESA ANAHUAC Y CIA. S.A. DE C.V.

AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS # 66-O

COL. SAN FRANCISCO CHILPAN

TULTITLAN

54940

TULTITLAN

54940

CERTIFICADO DE ANALISIS Y EVALUACION Cert. No. MTY 910017

004020 RFNA0.030X36.00-1008

ROLLO FRIO TENSIONIVELADO SAE-1008 MATE ACEITADO

.76mm NOM X 915.mm / 0.030 x 36.024

004020

Colada	Propiedades	No. de Rollo	Piezas	Peso kg	
0820132	HRB =32,00 ESPESOR=0,7500 (0,0295")	1148565AG	1	8 262	
			1	8 262	

Colada	**** Analisis Quimico ****			
	C=0,0510 Mn=0,1750 S=0,0040 P=0,0075 Si=0,0119 Al=0,0458			
0820132				

LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS MECANICAS ESTAN EN MPa (kPSI) Y EL POR CIENTO DE ALARGAMIENTO ESTA EN 50mm DE LONGITUD CALIBRADA

Certificación de análisis químico y propiedades mecánicas en producto plano

PARA CUALQUIER PREGUNTA SOLO LA ACEPTAREMOS DEL CLIENTE ANTES DICHO Y CON EL DOCUMENTO ORIGINAL. POR LA PRESENTE CERTIFICAMOS QUE LA INFORMACION AQUI REPORJADA ESTA (CORRECTA Y QUE EXISTE EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA.

Los datos expresados en este certificado están conforme a la NOM-008-SCFI-2002. (Sistema Inglés)

Los métodos y equipos utilizados para la obtención de los resultados arriba descritos, según aplique, son los siguientes:

Tensión-ASTM E 8-04ASTM A 370-03a - Máquina de Tensión T.O.-LA-E-0001, LA-E-008

Documentos utilizados: I-LABO-014, I-LABO-038

La incertidumbre por equipo según aplique está documentada en el certificado de calibración.

NOTA: ESTE INFORME SOLO AVALA LOS RESULTADOS DE LAS MUESTRAS ENSAYADAS Y NO DEBERÁ REPRODUCIRSE PARCIAL NI TOTALMENTE SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO. YFELD

JEFE DE LABORATORIO QUIMICO METALURGICO Ing. HECTOR VILLARREAL T.