




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 22.11.2005	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Lam.rol.en frío templada rollo			

COMPOSICION QUIMICA					
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S
257681	SAE J403 1008	0.059	0.170	0.017	0.009
257684	SAE J403 1008	0.064	0.170	0.011	0.011

PRUEBAS AL PRODUCTO		
COLADA	NO.ROLLO	DUREZA
257681	5860034A	55(RB)
257681	5860034B	55(RB)
257684	5860030A	59(RB)
257684	5860030B	59(RB)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE
257681	5860034A	0.0598	48.0000	AH/5%	B3675	000040	1000730771	321
257681	5860034B	0.0598	48.0000	AH/5%	B3675	000040	1000730771	321
257684	5860030A	0.0598	48.0000	AH/5%	B3675	000040	1000730771	321
257684	5860030B	0.0598	48.0000	AH/5%	B3675	000040	1000730771	321

FIN DE DATOS
--------------