




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 26.04.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.frio temp.tenson rollo			

COMPOSICION QUIMICA									
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S				
182899	SAE J403 1008	0.080	0.160	0.009	0.008				
282820	SAE J403 1008	0.067	0.160	0.010	0.009				

PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA
182899	8647064A	0.0239	48(RB)
182899	8647064B	0.0239	48(RB)
282820	8647062A	0.0239	53(RB)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE	NORMA
182899	8647064A	0.0239	48.0000	0000086773	000040	1001063829	4208	AH/5%
182899	8647064B	0.0239	48.0000	0000086773	000040	1001063829	4208	AH/5%
282820	8647062A	0.0239	48.0000	0000086773	000040	1001063829	4208	AH/5%

FIN DE DATOS									
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--