




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 19.06.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.frio temp.tenson rollo			

COMPOSICION QUIMICA									
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S				
184438	SAE J403 1008	0.069	0.180	0.011	0.013				
284062	SAE J403 1008	0.059	0.210	0.006	0.004				

PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	DUREZA
184438	8818139A	0.0299	48(RB)
184438	8818139B	0.0299	48(RB)
284062	8818138A	0.0299	51(RB)
284062	8818138B	0.0299	51(RB)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA
184438	8818139A	0.0299	48.0000	0000095646	000050	1001085196	4521	AH/5%
184438	8818139B	0.0299	48.0000	0000095646	000050	1001085196	4521	AH/5%
284062	8818138A	0.0299	48.0000	0000095646	000050	1001085196	4521	AH/5%
284062	8818138B	0.0299	48.0000	0000095646	000050	1001085196	4521	AH/5%

FIN DE DATOS									
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--