




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 19.06.2008	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Lam.rol.en frío templada rollo			

COMPOSICION QUIMICA					
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S
184604	SAE J403 1008	0.069	0.190	0.011	0.011
481870	SAE J403 1008	0.053	0.180	0.012	0.016
481916	SAE J403 1008	0.073	0.190	0.010	0.013

PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	DUREZA
184604	8834045A	0.0598	59(RB)
184604	8834045B	0.0598	59(RB)
481870	8834050B	0.0598	59(RB)
481916	8834047B	0.0598	58(RB)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA
184604	8834045A	0.0598	48.0000	0000087810	000070	1001085491	4577	AH/5%
184604	8834045B	0.0598	48.0000	0000087810	000070	1001085491	4577	AH/5%
481870	8834050B	0.0598	48.0000	0000087810	000070	1001085491	4577	AH/5%
481916	8834047B	0.0598	48.0000	0000087810	000070	1001085491	4577	AH/5%

FIN DE DATOS