




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 05.07.2008	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> LAM Y PLACA DECAPADA SKIN PASS			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	TI	ALS
482030	SAE J403 1008	0.086	0.340	0.016	0.015	0.008	0.030	0.020	0.020	0.009	0.003	0.003	0.002	0.048
482030	N2													
482030	0.0042													
PRUEBAS AL PRODUCTO														
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	DUREZA											
482030	8885109B	0.0740	65(RB)											
482030	8885111A	0.0750	66(RB)											
482030	8885110A	0.0750	63(RB)											
PRODUCTO EMBARCADO														
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA						
482030	8885109B	0.0747	48.0000	0000097765	000010	1001092397	OC4729	A568/A635						
482030	8885111A	0.0747	48.0000	0000097765	000010	1001092397	OC4729	A568/A635						
482030	8885110A	0.0747	48.0000	0000097765	000010	1001092397	OC4729	A568/A635						
FIN DE DATOS														