




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 17.07.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.frio temp.tenson rollo			

COMPOSICION QUIMICA									
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S				
185310	SAE J403 1008	0.067	0.170	0.011	0.010				
284979	SAE J403 1008	0.058	0.180	0.014	0.014				

PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA
185310	8921088A	0.0299	49(RB)
185310	8921088B	0.0299	49(RB)
284979	8921083B	0.0299	49(RB)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE	NORMA
185310	8921088A	0.0299	48.0000	0000087810	000030	1001097615	4577	AH/5%
185310	8921088B	0.0299	48.0000	0000087810	000030	1001097615	4577	AH/5%
284979	8921083B	0.0299	48.0000	0000087810	000030	1001097615	4577	AH/5%

FIN DE DATOS									
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--