




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 15.08.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.frio temp.tenson rollo			

COMPOSICION QUIMICA									
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S				
186197	SAE J403 1008	0.080	0.190	0.013	0.011				
PRUEBAS AL PRODUCTO									
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA						
186197	9018093A	0.0747	56(RB)						
186197	9018093B	0.0747	56(RB)						
186197	9018092A	0.0747	55(RB)						
186197	9018092B	0.0747	55(RB)						
PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE	NORMA	
186197	9018093A	0.0747	36.0000	0000099923	000080	1001109756	4838	AH/5%	
186197	9018093B	0.0747	36.0000	0000099923	000080	1001109756	4838	AH/5%	
186197	9018092A	0.0747	36.0000	0000099923	000080	1001109756	4838	AH/5%	
186197	9018092B	0.0747	36.0000	0000099923	000080	1001109756	4838	AH/5%	
FIN DE DATOS									