




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 28.09.2008	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Lam.rol.frio temp.tenson rollo			

COMPOSICION QUIMICA									
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S				
287023	SAE J403 1008	0.059	0.180	0.013	0.013				

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	DUREZA	NORMA
287023	9156180A	0.0239	41(RB)	N/A
287023	9156180B	0.0239	41(RB)	N/A
287023	9156177A	0.0239	41(RB)	N/A
287023	9156177B	0.0239	41(RB)	N/A

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA
287023	9156180A	0.0239	36.0000	0000500299	000040	1001127470	4937	AH/5%
287023	9156180B	0.0239	36.0000	0000500299	000040	1001127470	4937	AH/5%
287023	9156177A	0.0239	36.0000	0000500299	000040	1001127470	4937	AH/5%
287023	9156177B	0.0239	36.0000	0000500299	000040	1001127470	4937	AH/5%

FIN DE DATOS									