




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 18.10.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.frio temp.tenson rollo			

COMPOSICION QUIMICA									
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S				
482925	SAE J403 1008	0.031	0.190	0.020	0.010				
PRUEBAS AL PRODUCTO									
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	DUREZA						
482925	9094037A	0.0897	56(RB)						
PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA	
482925	9094037A	0.0897	48.0000	0000099924	000090	1001132480	4838	AH/5%	
FIN DE DATOS									