




**Ternium México, S.A. de C.V.**  
 Av. Universidad 992 Col. Cuauhtémoc  
 San Nicolás de los Garza, Nuevo León  
 C.P. 66450 Tel. + 52 (81) 8329-8500



Cliente/Customer Dirección/Address	PLASA ANAHUAC Y CIAS S.A. DE C.V. AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS 66 SN. FCO. TULTITLAN, EDO. DE MEXICO	No. Cert: Pág./ Page: De/Of:	465406 1 1
---------------------------------------	---	------------------------------------	------------------

Cliente/Customer		Pedido/ Mill Order	Fecha/Date		Remisión/ Delivery Order
Número/Code	Pedido/Contract	310059	Emisión/Printed	Reimpresión/Reprinted	0607993585
0232500	5394		13- NOV -2008	13- NOV -2008	

Part/ Item	Espesor/Thickness		Ancho/Width		Largo/Length		Producto/ Product	Acab./ Finish	Norma Calidad/ Quality	Recubrim./Coating	
	mm	in	mm	in	mm	in				A	B
01	1.51	0.0595	1,219	48.000	0	0.000	RFR	M0	SAE1008		

Secuencia / Coil Number	147950-000	147950-010	147954-010	
Partida / Item	01	01	01	
Colada / Heat	28142	28142	28142	

Colada/Heat	28142				
% Análisis Químico LI-LS Real	C	0,060			
	Mn	0,330			
	P	0,005			
	S	0,004			
	Si	0,020			
	Cu	0,040			
	Ni	0,010			
	Al	0,032			
% Chemical Analysis LL-UL Actual	Cb	0,000			

Fecha: 03-Jul-1995  
 REVISION NO.1 CVE FYALPL05001  
 EFECTIVO A PARTIR DE: MARZO 2008

(+) Secuencia Compañera/Partner Coil  
 (LL-UL) Lower Limit - Upper Limit  
 (LI-LS) Límite Inferior - Límite Superior  
 (LE/YS) Límite Elástico/Yield Strength  
 (RT/TS) Resistencia a la Tensión/Tensile Strength  
 (% EU/ UE, %) Elongación Uniforme/ Uniform Elongation

ING. ANTONIO MANI MEDRANO  
  
 LABORATORIOS TERNIUM MEXICO  
 TERNIUM MEXICO LABS

607993585