




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 21.02.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.en frío templada rollo			

		COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn	
289664	SAE J403 1008	0.033	0.230	0.010	0.007	0.011	0.010	0.020	0.020	0.003	0.002	0.003	0.001	0.003	
483797	SAE J403 1008	0.028	0.180	0.013	0.016	0.002	0.020	0.020	0.030	0.004	0.001	0.002	0.002	0.004	
COLADA	Als N2														
289664	0.044														
483797	0.051 0.0050														

				PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA				
289664	9474025A	0.0598	54(RB)				
289664	9474025B	0.0598	54(RB)				
483797	9483009A	0.0598	51(RB)				
483797	9483009B	0.0598	51(RB)				

									PRODUCTO EMBARCADO	
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA		
289664	9474025A	0.0598	48.0000	0000103390	000030	1001169979	5772	AH/5%		
289664	9474025B	0.0598	48.0000	0000103390	000030	1001169979	5772	AH/5%		
483797	9483009A	0.0598	48.0000	0000103390	000030	1001169979	5772	AH/5%		
483797	9483009B	0.0598	48.0000	0000103390	000030	1001169979	5772	AH/5%		

FIN DE DATOS