




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 20.02.2009	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Lam.rol.en frío templada rollo			

		COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn	
189901	SAE J403 1008	0.043	0.200	0.010	0.008	0.010	0.010	0.010	0.020	0.003	0.001	0.003	0.001	0.003	
289816	SAE J403 1008	0.039	0.230	0.010	0.008	0.015	0.010	0.020	0.020	0.006	0.002	0.001	0.002	0.003	
COLADA	Als N2														
189901	0.043 0.0050														
289816	0.045 0.0070														

				PRUEBAS AL PRODUCTO											
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA												
189901	9475033A	0.0598	54(RB)												
189901	9475033B	0.0598	54(RB)												
289816	9474022A	0.0598	50(RB)												
289816	9474022B	0.0598	50(RB)												

										PRODUCTO EMBARCADO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA					
189901	9475033A	0.0598	48.0000	0000103390	000030	1001169724	5772	AH/5%					
189901	9475033B	0.0598	48.0000	0000103390	000030	1001169724	5772	AH/5%					
289816	9474022A	0.0598	48.0000	0000103390	000030	1001169724	5772	AH/5%					
289816	9474022B	0.0598	48.0000	0000103390	000030	1001169724	5772	AH/5%					

FIN DE DATOS