




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 23.02.2009	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Lam.rol.en frío templada rollo			

		COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Als	
290078	SAE J403 1008	0.065	0.170	0.009	0.010	0.007	0.010	0.020	0.020	0.001	0.001	0.002	0.002	0.037	
483788	SAE J403 1008	0.074	0.500	0.010	0.013	0.008	0.030	0.030	0.030	0.009	0.002	0.002	0.002	0.055	
COLADA	N2														
290078	0.0037														
483788	0.0075														

PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA
290078	9516016B	0.1046	60(RB)
483788	9516018A	0.1046	58(RB)
483788	9516018B	0.1046	58(RB)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA	
290078	9516016B	0.1046	48.0000	0000102930	000050	1001170521	5644	AH/5%	
483788	9516018A	0.1046	48.0000	0000102930	000050	1001170521	5644	AH/5%	
483788	9516018B	0.1046	48.0000	0000102930	000050	1001170521	5644	AH/5%	

FIN DE DATOS