




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 17.03.2009	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Lam.rol.en frío templada rollo			

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb (Cb)	Ti	Als	
190983	SAE J403 1008	0.061	0.170	0.011	0.009	0.012	0.010	0.020	0.020	0.002	0.003	0.002	0.002	0.049	
191017	SAE J403 1008	0.050	0.170	0.009	0.013	0.007	0.010	0.020	0.020	0.005	0.001	0.002	0.001	0.048	
COLADA	N2														
190983	0.0066														
191017	0.0039														

PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA
190983	9568138A	0.1046	49(RB)
190983	9568138B	0.1046	49(RB)
191017	9582010A	0.1046	55(RB)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA
190983	9568138A	0.1046	36.0000	0000103390	000010	1001177582	5772	AH/5%
190983	9568138B	0.1046	36.0000	0000103390	000010	1001177582	5772	AH/5%
191017	9582010A	0.1046	36.0000	0000103390	000010	1001177582	5772	AH/5%

FIN DE DATOS