




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 27.03.2009	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Lam.rol.frio temp.tenson rollo			

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb (Cb)	Ti	Sn	
291311	SAE J403 1008	0.064	0.210	0.007	0.011	0.009	0.010	0.020	0.020	0.005	0.001	0.003	0.002	0.004	
291357	SAE J403 1008	0.058	0.180	0.012	0.012	0.010	0.010	0.030	0.030	0.004	0.002	0.001	0.001	0.001	
291646	SAE J403 1008	0.063	0.160	0.011	0.014	0.010	0.010	0.020	0.020	0.006	0.001	0.003	0.003	0.010	
COLADA	Als N2														
291311	0.043 0.0048														
291357	0.038 0.0045														
291646	0.043 0.0058														

PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA
291311	9598027A	0.0598	52(RB)
291357	9600075A	0.0299	48(RB)
291646	9629041A	0.0359	48(RB)
291646	9629041B	0.0359	48(RB)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA
291311	9598027A	0.0598	48.0000	0000103540	000030	1001180756	5830	AH/5%
291357	9600075A	0.0299	48.0000	0000103390	000110	1001180756	5772	AH/5%
291646	9629041A	0.0359	48.0000	0000103390	000100	1001180756	5772	AH/5%
291646	9629041B	0.0359	48.0000	0000103390	000100	1001180756	5772	AH/5%

FIN DE DATOS