




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 28.04.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.frio temp.tenson rollo			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn
292150	SAE J403 1008	0.070	0.170	0.011	0.010	0.010	0.010	0.020	0.020	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002
COLADA	Als N2													
292150	0.042 0.0046													

PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	DUREZA
292150	9705168A	0.0359	54(RB)
292150	9705168B	0.0359	54(RB)
292150	9705165A	0.0359	56(RB)
292150	9705165B	0.0359	56(RB)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA	
292150	9705168A	0.0359	36.0000	0000502702	000050	1001189189	6012	AH/5%	
292150	9705168B	0.0359	36.0000	0000502702	000050	1001189189	6012	AH/5%	
292150	9705165A	0.0359	36.0000	0000502702	000050	1001189189	6012	AH/5%	
292150	9705165B	0.0359	36.0000	0000502702	000050	1001189189	6012	AH/5%	

FIN DE DATOS									