




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 06.05.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.en frío templada rollo			

		COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn	
292052	SAE J403 1008	0.061	0.180	0.009	0.010	0.010	0.010	0.020	0.020	0.003	0.001	0.002	0.002	0.001	
292223	SAE J403 1008	0.058	0.170	0.017	0.013	0.008	0.010	0.020	0.020	0.003	0.002	0.002	0.001	0.003	
COLADA	Als N2														
292052	0.046 0.0061														
292223	0.040 0.0039														

				PRUEBAS AL PRODUCTO											
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA												
292052	9699003A	0.0598	47(RB)												
292052	9699003B	0.0598	47(RB)												
292223	9699002A	0.0598	60(RB)												
292223	9699002B	0.0598	60(RB)												

									PRODUCTO EMBARCADO	
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA		
292052	9699003A	0.0598	36.0000	0000104543	000080	1001189812	6181	AH/5%		
292052	9699003B	0.0598	36.0000	0000104543	000080	1001189812	6181	AH/5%		
292223	9699002A	0.0598	36.0000	0000104543	000080	1001189812	6181	AH/5%		
292223	9699002B	0.0598	36.0000	0000104543	000080	1001189812	6181	AH/5%		

FIN DE DATOS