




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 08.05.2009	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Lam.rol.en frío templada rollo			

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn	
191618	SAE J403 1008	0.054	0.170	0.013	0.005	0.016	0.010	0.020	0.020	0.004	0.003	0.001	0.002	0.001	
192077	SAE J403 1008	0.064	0.180	0.017	0.009	0.010	0.020	0.020	0.020	0.006	0.002	0.002	0.002	0.004	
COLADA	Als	N2													
191618	0.046	0.0076													
192077	0.042	0.0061													
PRUEBAS AL PRODUCTO															
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA												
191618	9703026A	0.0598	48(RB)												
191618	9703026B	0.0598	48(RB)												
192077	9703025A	0.0598	53(RB)												
PRODUCTO EMBARCADO															
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA							
191618	9703026A	0.0598	48.0000	0000104543	000090	1001190850	6181	AH/5%							
191618	9703026B	0.0598	48.0000	0000104543	000090	1001190850	6181	AH/5%							
192077	9703025A	0.0598	48.0000	0000104543	000090	1001190850	6181	AH/5%							
FIN DE DATOS															