




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 13.05.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.frio temp.tenson rollo			

		COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn	
292355	SAE J403 1008	0.059	0.160	0.012	0.016	0.009	0.010	0.020	0.020	0.004	0.001	0.002	0.002	0.004	
292356	SAE J403 1008	0.065	0.170	0.012	0.014	0.008	0.020	0.020	0.030	0.005	0.001	0.002	0.002	0.004	
292357	SAE J403 1008	0.059	0.180	0.017	0.011	0.008	0.010	0.020	0.020	0.003	0.002	0.004	0.002	0.004	
COLADA	Als N2														
292355	0.043 0.0055														
292356	0.040 0.0069														
292357	0.045 0.0055														

				PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA				
292355	9712051A	0.0179	43(RB)				
292356	9707046B	0.0299	46(RB)				
292356	9707045A	0.0299	47(RB)				
292357	9707044A	0.0299	46(RB)				
292357	9707043B	0.0299	42(RB)				

									PRODUCTO EMBARCADO	
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA		
292355	9712051A	0.0179	48.0000	0000502702	000110	1001192126	6012	AH/5%		
292356	9707046B	0.0299	48.0000	0000502702	000080	1001192126	6012	AH/5%		
292356	9707045A	0.0299	48.0000	0000502702	000080	1001192126	6012	AH/5%		
292357	9707044A	0.0299	48.0000	0000502702	000080	1001192126	6012	AH/5%		
292357	9707043B	0.0299	48.0000	0000502702	000080	1001192126	6012	AH/5%		

FIN DE DATOS