




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 23.06.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.frio temp.tenson rollo			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn
193430	SAE J403 1008	0.059	0.193	0.016	0.007	0.007	0.026	0.016	0.021	0.005	0.003	0.002	0.002	0.005
COLADA	Als N2													
193430	0.044 0.0055													

PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	DUREZA
193430	9831044A	0.0359	48(RB)
193430	9831044B	0.0359	48(RB)
193430	9831046A	0.0359	52(RB)
193430	9831046B	0.0359	52(RB)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA	
193430	9831044A	0.0359	48.0000	0000502702	000060	1001205942	6012	AH/5%	
193430	9831044B	0.0359	48.0000	0000502702	000060	1001205942	6012	AH/5%	
193430	9831046A	0.0359	48.0000	0000502702	000060	1001205942	6012	AH/5%	
193430	9831046B	0.0359	48.0000	0000502702	000060	1001205942	6012	AH/5%	

FIN DE DATOS									