




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 14.04.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.frio temp.tenson rollo			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn
291684	SAE J403 1008	0.061	0.190	0.011	0.015	0.009	0.020	0.020	0.020	0.006	0.003	0.002	0.002	0.003
COLADA	Als N2													
291684	0.044 0.0068													

PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	DUREZA
291684	9637070A	0.0299	44(RB)
291684	9637070B	0.0299	44(RB)
291684	9637067A	0.0299	48(RB)
291684	9637067B	0.0299	48(RB)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA	
291684	9637070A	0.0299	48.0000	0000103540	000070	1001185071	5830	AH/5%	
291684	9637070B	0.0299	48.0000	0000103540	000070	1001185071	5830	AH/5%	
291684	9637067A	0.0299	48.0000	0000103540	000070	1001185071	5830	AH/5%	
291684	9637067B	0.0299	48.0000	0000103540	000070	1001185071	5830	AH/5%	

FIN DE DATOS