




CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	17.01.2006	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	LAM Y PLACA DECAPADA EN ROLLO					

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
258665	ASTM A 1018 SS 36 TIPO 2.	0.118	0.510	0.018	0.016	0.011	0.040	0.020	0.030	0.007	0.039	0.002	0.001	0.002
258870	ASTM A 1018 SS 36 TIPO 2.	0.142	0.360	0.024	0.012	0.012	0.040	0.020	0.030	0.004	0.043	0.002	0.003	0.002
453283	ASTM A 1018 SS 36 TIPO 2.	0.107	0.540	0.017	0.012	0.014	0.020	0.020	0.030	0.007	0.032	0.002	0.003	0.002
COLADA	N2													
258665	0.0078													
258870	0.0042													
453283	0.0050													

PRUEBAS AL PRODUCTO							
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	L.ELASTICO	R.TENSION	%ELON.	T.ELONG.	DIR.
258665	6014009X	0.2500	43.282(KSI)	62.577(KSI)	41(%)	2	90
258665	6005133X	0.1875	46.190(KSI)	63.121(KSI)	43(%)	2	90
258870	6014008X	0.2500	42.259(KSI)	61.328(KSI)	42(%)	2	90
453283	6017122X	0.2500	42.655(KSI)	61.010(KSI)	44(%)	2	90

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	
258665	6014009X	0.2500	36.0000	A568/A635	B4362	000020	1000749081	548	
258870	6014008X	0.2500	36.0000	A568/A635	B4362	000020	1000749081	548	
453283	6017122X	0.2500	36.0000	A568/A635	B4362	000020	1000749081	548	

FIN DE DATOS