




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 08.09.2009	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Lam.rol.en frío templada rollo			

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn	
490668	SAE J403 1008	0.043	0.205	0.010	0.019	0.005	0.032	0.018	0.028	0.005	0.002	0.002	0.001	0.002	
490815	SAE J403 1008	0.070	0.186	0.010	0.014	0.006	0.026	0.026	0.021	0.005	0.002	0.002	0.001	0.001	
490817	SAE J403 1008	0.059	0.169	0.012	0.014	0.011	0.026	0.032	0.021	0.004	0.003	0.002	0.001	0.003	
COLADA	Als	N2													
490668	0.047	0.0065													
490815	0.047	0.0077													
490817	0.037	0.0075													
PRUEBAS AL PRODUCTO															
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA												
490668	1092001X	0.0598	55(RB)												
490815	1091001B	0.0598	50(RB)												
490817	1091010A	0.0598	55(RB)												
490817	1091010B	0.0598	55(RB)												
PRODUCTO EMBARCADO															
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE							
490668	1092001X	0.0598	0.0598	36.0000	0000106822	000010	1001231110	6823							
490815	1091001B	0.0598	0.0598	36.0000	0000106822	000010	1001231110	6823							
490817	1091010A	0.0598	0.0598	36.0000	0000106822	000010	1001231110	6823							
490817	1091010B	0.0598	0.0598	36.0000	0000106822	000010	1001231110	6823							
COLADA	NO.ROLLO	NORMA													
490668	1092001X	AH/5%													
490815	1091001B	AH/5%													
490817	1091010A	AH/5%													
490817	1091010B	AH/5%													
FIN DE DATOS															