




CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	09.09.2009	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Lam.rol.frio temp.tenson rollo					

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn
490806	SAE J403 1008	0.072	0.176	0.013	0.016	0.007	0.026	0.026	0.021	0.005	0.002	0.002	0.001	0.001
COLADA	Als N2													
490806	0.053 0.0056													
PRUEBAS AL PRODUCTO														
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	DUREZA											
490806	1084158A	0.0299	52(RB)											
490806	1084156A	0.0299	52(RB)											
490806	1084156B	0.0299	52(RB)											
490806	1084157A	0.0299	47(RB)											
PRODUCTO EMBARCADO														
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	ESPEJOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE						
490806	1084158A	0.0299	0.0299	36.0000	0000106822	000050	1001231211	6823						
490806	1084156A	0.0299	0.0299	36.0000	0000106822	000050	1001231211	6823						
490806	1084156B	0.0299	0.0299	36.0000	0000106822	000050	1001231211	6823						
490806	1084157A	0.0299	0.0299	36.0000	0000106822	000050	1001231211	6823						
COLADA	NO.ROLLO	NORMA												
490806	1084158A	AH/5%												
490806	1084156A	AH/5%												
490806	1084156B	AH/5%												
490806	1084157A	AH/5%												
FIN DE DATOS														