




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 22.09.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.en frío templada rollo			

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn	
195578	SAE J403 1008	0.064	0.172	0.018	0.009	0.011	0.037	0.040	0.025	0.006	0.002	0.002	0.002	0.005	
295461	SAE J403 1008	0.051	0.180	0.014	0.008	0.012	0.031	0.017	0.020	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	
COLADA	Als N2														
195578	0.035 0.0070														
295461	0.039 0.0057														

PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA
195578	1128001A	0.0478	52(RB)
295461	1129002A	0.0478	52(RB)
295461	1129002B	0.0478	52(RB)
295461	1130001B	0.0478	53(RB)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA
195578	1128001A	0.0478	36.0000	0000107087	000020	1001235683	6931	AH/5%
295461	1129002A	0.0478	36.0000	0000107087	000020	1001235683	6931	AH/5%
295461	1129002B	0.0478	36.0000	0000107087	000020	1001235683	6931	AH/5%
295461	1130001B	0.0478	36.0000	0000107087	000020	1001235683	6931	AH/5%

FIN DE DATOS