




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 08.10.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.en frío templada rollo			

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb (Cb)	Ti	Sn	
195837	SAE J403 1008	0.057	0.188	0.020	0.014	0.006	0.021	0.018	0.019	0.003	0.005	0.001	0.001	0.001	
491036	SAE J403 1008	0.051	0.175	0.015	0.016	0.003	0.026	0.030	0.024	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	
491037	SAE J403 1008	0.052	0.176	0.014	0.015	0.004	0.025	0.028	0.025	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	
COLADA	Als N2														
195837	0.042 0.0060														
491036	0.044 0.0070														
491037	0.055 0.0071														

PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA
195837	1148004A	0.0598	55(RB)
195837	1148004B	0.0598	55(RB)
491036	1148003B	0.0598	58(RB)
491037	1148005A	0.0598	50(RB)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA
195837	1148004A	0.0598	36.0000	0000107087	000010	1001241451	6931	AH/5%
195837	1148004B	0.0598	36.0000	0000107087	000010	1001241451	6931	AH/5%
491036	1148003B	0.0598	36.0000	0000107087	000010	1001241451	6931	AH/5%
491037	1148005A	0.0598	36.0000	0000107087	000010	1001241451	6931	AH/5%

FIN DE DATOS