




<b>CLIENTE</b>	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b>	10.12.2009	<b>PAGINA</b>	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b>	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
<b>PRODUCTO</b>	Lam.rol.en frío templada rollo					

		COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn	
197997	SAE J403 1008	0.060	0.170	0.017	0.010	0.009	0.016	0.019	0.020	0.006	0.001	0.002	0.002	0.003	
491788	SAE J403 1008	0.070	0.186	0.008	0.009	0.009	0.020	0.026	0.023	0.006	0.001	0.001	0.001	0.003	
COLADA	Als N2														
197997	0.044 0.0069														
491788	0.032 0.0083														

				PRUEBAS AL PRODUCTO											
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA												
197997	1373075A	0.0359	52(RB)												
197997	1373075B	0.0359	52(RB)												
491788	1373079A	0.0359	50(RB)												
491788	1373079B	0.0359	50(RB)												

										PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA											
197997	1373075A	0.0359	48.0000	0000108718	000070	1001263141	7305	AH/5%											
197997	1373075B	0.0359	48.0000	0000108718	000070	1001263141	7305	AH/5%											
491788	1373079A	0.0359	48.0000	0000108718	000070	1001263141	7305	AH/5%											
491788	1373079B	0.0359	48.0000	0000108718	000070	1001263141	7305	AH/5%											

FIN DE DATOS