




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 31.12.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.en frío templada rollo			

		COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn	
198217	SAE J403 1008	0.060	0.180	0.015	0.015	0.005	0.017	0.017	0.023	0.003	0.001	0.002	0.002	0.004	
198437	SAE J403 1008	0.057	0.184	0.015	0.010	0.015	0.033	0.024	0.029	0.007	0.003	0.002	0.002	0.006	
COLADA	Als N2														
198217	0.043 0.0047														
198437	0.043 0.0038														

				PRUEBAS AL PRODUCTO											
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA												
198217	1407068A	0.0598	60(RB)												
198437	1437081B	0.0478	56(RB)												
198437	1437082A	0.0478	57(RB)												
198437	1437082B	0.0478	57(RB)												

										PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA											
198217	1407068A	0.0598	48.0000	0000108697	000060	1001270894	7305	AH/5%											
198437	1437081B	0.0478	48.0000	0000108697	000080	1001270894	7305	AH/5%											
198437	1437082A	0.0478	48.0000	0000108697	000080	1001270894	7305	AH/5%											
198437	1437082B	0.0478	48.0000	0000108697	000080	1001270894	7305	AH/5%											

FIN DE DATOS