




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 31.12.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.en frío templada rollo			

		COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn	
197592	SAE J403 1008	0.057	0.192	0.017	0.007	0.011	0.023	0.020	0.024	0.004	0.002	0.001	0.002	0.003	
298141	SAE J403 1008	0.050	0.191	0.017	0.014	0.006	0.045	0.022	0.024	0.003	0.002	0.001	0.001	0.003	
COLADA	Als N2														
197592	0.044 0.0056														
298141	0.037 0.0069														

				PRUEBAS AL PRODUCTO											
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA												
197592	1394079A	0.0299	52(RB)												
197592	1394079B	0.0299	52(RB)												
298141	1394083A	0.0299	59(RB)												
298141	1394083B	0.0299	59(RB)												

										PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA											
197592	1394079A	0.0299	48.0000	0000108718	000080	1001270918	7305	AH/5%											
197592	1394079B	0.0299	48.0000	0000108718	000080	1001270918	7305	AH/5%											
298141	1394083A	0.0299	48.0000	0000108718	000080	1001270918	7305	AH/5%											
298141	1394083B	0.0299	48.0000	0000108718	000080	1001270918	7305	AH/5%											

FIN DE DATOS