




<b>CLIENTE</b>	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b>	31.12.2009	<b>PAGINA</b>	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b>	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
<b>PRODUCTO</b>	Lam.rol.en frío templada rollo					

		COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb (Cb)	Ti	Sn	
297483	SAE J403 1008	0.045	0.188	0.013	0.009	0.012	0.030	0.039	0.030	0.007	0.002	0.002	0.002	0.004	
491249	SAE J403 1008	0.044	0.197	0.009	0.011	0.012	0.040	0.021	0.023	0.006	0.002	0.002	0.002	0.002	
491335	SAE J403 1008	0.068	0.196	0.009	0.013	0.011	0.033	0.022	0.023	0.004	0.003	0.001	0.001	0.001	
COLADA	Als N2														
297483	0.043 0.0035														
491249	0.040 0.0040														
491335	0.052 0.0067														

		PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA		
297483	1407024A	0.0747	55(RB)		
297483	1407024B	0.0747	55(RB)		
491249	1398003B	0.0598	55(RB)		
491249	1393004B	0.0598	54(RB)		
491335	1393003B	0.0598	54(RB)		

		PRODUCTO EMBARCADO							
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE	NORMA	
297483	1407024A	0.0747	48.0000	0000108697	000040	1001270946	7305	AH/5%	
297483	1407024B	0.0747	48.0000	0000108697	000040	1001270946	7305	AH/5%	
491249	1398003B	0.0598	36.0000	0000108697	000050	1001270946	7305	AH/5%	
491249	1393004B	0.0598	36.0000	0000108697	000050	1001270946	7305	AH/5%	
491335	1393003B	0.0598	36.0000	0000108697	000050	1001270946	7305	AH/5%	

FIN DE DATOS