




<b>CLIENTE</b>	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b>	08.01.2010	<b>PAGINA</b>	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b>	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
<b>PRODUCTO</b>	Lam.rol.en frío templada rollo					

		COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn	
492017	SAE J403 1008	0.060	0.177	0.009	0.012	0.016	0.023	0.025	0.025	0.004	0.002	0.002	0.001	0.003	
492080	SAE J403 1008	0.061	0.186	0.013	0.011	0.009	0.019	0.021	0.024	0.002	0.005	0.002	0.002	0.002	
COLADA	Als N2														
492017	0.056 0.0063														
492080	0.048 0.0059														

				PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA				
492017	1437168B	0.0598	53(RB)				
492080	1440130A	0.0598	59(RB)				
492080	1440129A	0.0598	59(RB)				
492080	1440129B	0.0598	59(RB)				

									PRODUCTO EMBARCADO	
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA		
492017	1437168B	0.0598	36.0000	0000109255	000020	1001273543	7454	AH/5%		
492080	1440130A	0.0598	36.0000	0000109255	000020	1001273543	7454	AH/5%		
492080	1440129A	0.0598	36.0000	0000109255	000020	1001273543	7454	AH/5%		
492080	1440129B	0.0598	36.0000	0000109255	000020	1001273543	7454	AH/5%		

FIN DE DATOS