




CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	27.01.2010	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Lam.rol.en frío templada rollo					

		COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn	
100322	SAE J403 1008	0.059	0.183	0.017	0.013	0.008	0.027	0.023	0.024	0.005	0.001	0.002	0.002		
100332	SAE J403 1008	0.059	0.174	0.014	0.017	0.009	0.033	0.029	0.023	0.005	0.001	0.001	0.003	0.004	
COLADA	Als N2														
100322	0.042 0.0042														
100332	0.046 0.0059														

				PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA				
100322	1524010A	0.1046	50(RB)				
100322	1524010B	0.1046	50(RB)				
100332	1531025A	0.0478	48(RB)				
100332	1531025B	0.0478	48(RB)				

									PRODUCTO EMBARCADO	
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA		
100322	1524010A	0.1046	48.0000	0000109255	000010	1001280769	7454	AH/5%		
100322	1524010B	0.1046	48.0000	0000109255	000010	1001280769	7454	AH/5%		
100332	1531025A	0.0478	48.0000	0000109255	000040	1001280769	7454	AH/5%		
100332	1531025B	0.0478	48.0000	0000109255	000040	1001280769	7454	AH/5%		

FIN DE DATOS