




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 17.03.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.frio temp.tenson rollo			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn
101769	SAE J403 1008	0.069	0.180	0.017	0.016	0.006	0.016	0.024	0.021	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003
101769	Als N2	0.054	0.0046											

PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA
101769	1648035A	0.0359	50(RB)
101769	1648035B	0.0359	50(RB)
101769	1648037A	0.0359	47(RB)
101769	1648037B	0.0359	47(RB)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA
101769	1648035A	0.0359	48.0000	0000109975	000100	1001298600	7598	AH/5%
101769	1648035B	0.0359	48.0000	0000109975	000100	1001298600	7598	AH/5%
101769	1648037A	0.0359	48.0000	0000109975	000100	1001298600	7598	AH/5%
101769	1648037B	0.0359	48.0000	0000109975	000100	1001298600	7598	AH/5%

FIN DE DATOS