




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 07.04.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.frio temp.tenson rollo			

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb (Cb)	Ti	Sn	
102185	SAE J403 1008	0.060	0.185	0.016	0.007	0.025	0.030	0.022	0.025	0.006	0.003	0.003	0.002	0.005	
102187	SAE J403 1008	0.058	0.206	0.010	0.008	0.017	0.029	0.020	0.021	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	
400835	SAE J403 1008	0.059	0.186	0.018	0.014	0.009	0.018	0.026	0.023	0.003	0.003	0.002	0.001	0.001	
COLADA	Als N2														
102185	0.022 0.0048														
102187	0.050 0.0050														
400835	0.047 0.0063														

PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA
102185	1706059B	0.0478	54(RB)
102187	1706058A	0.0478	53(RB)
102187	1706058B	0.0478	53(RB)
400835	1688017B	0.0478	58(RB)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA
102185	1706059B	0.0478	48.0000	0000110872	000080	1001307344	7825	AH/5%
102187	1706058A	0.0478	48.0000	0000110872	000080	1001307344	7825	AH/5%
102187	1706058B	0.0478	48.0000	0000110872	000080	1001307344	7825	AH/5%
400835	1688017B	0.0478	48.0000	0000110872	000080	1001307344	7825	AH/5%

FIN DE DATOS