




<b>CLIENTE</b>	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b>	08.04.2010	<b>PAGINA</b>	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b>	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
<b>PRODUCTO</b>	Lam.rol.frio temp.tenson rollo					

		COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb (Cb)	Ti	Sn	
101779	SAE J403 1008	0.088	0.334	0.016	0.008	0.024	0.021	0.020	0.018	0.005	0.004	0.002	0.002	0.002	
101800	SAE J403 1008	0.062	0.210	0.010	0.010	0.022	0.022	0.023	0.023	0.006	0.002	0.002	0.003	0.002	
101801	SAE J403 1008	0.080	0.195	0.011	0.011	0.019	0.020	0.025	0.021	0.006	0.002	0.002	0.002	0.004	
102185	SAE J403 1008	0.060	0.185	0.016	0.007	0.025	0.030	0.022	0.025	0.006	0.003	0.003	0.002	0.005	
COLADA	Als N2														
101779	0.084 0.0042														
101800	0.032 0.0060														
101801	0.045 0.0040														
102185	0.022 0.0048														

				PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO. ROLLO	ESPESOR (Plg.)	DUREZA				
101779	1687001X	0.0478	60 (RB)				
101800	1678068B	0.0299	56 (RB)				
101801	1678065B	0.0299	50 (RB)				
102185	1706059A	0.0478	54 (RB)				

									PRODUCTO EMBARCADO	
COLADA	NO. ROLLO	ESPESOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE	NORMA		
101779	1687001X	0.0478	36.0000	0000110670	000030	1001307614	7767	AH/5%		
101800	1678068B	0.0299	48.0000	0000110670	000070	1001307614	7767	AH/5%		
101801	1678065B	0.0299	48.0000	0000110670	000070	1001307614	7767	AH/5%		
102185	1706059A	0.0478	48.0000	0000110872	000080	1001307614	7825	AH/5%		

FIN DE DATOS