




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 10.04.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.en frío templada rollo			

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb (Cb)	Ti	Sn	
102418	SAE J403 1008	0.070	0.250	0.014	0.010	0.010	0.020	0.030	0.030	0.005	0.002	0.001	0.002	0.003	
200648	SAE J403 1008	0.063	0.185	0.010	0.011	0.008	0.021	0.013	0.018	0.006	0.001	0.002	0.003	0.004	
COLADA	Als	N2													
102418	0.051	0.0054													
200648	0.036	0.0058													
PRUEBAS AL PRODUCTO															
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA												
102418	1723062A	0.0598	51(RB)												
200648	1711030A	0.0598	48(RB)												
200648	1711030B	0.0598	48(RB)												
PRODUCTO EMBARCADO															
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA							
102418	1723062A	0.0598	48.0000	0000110670	000020	1001308299	7767	AH/5%							
200648	1711030A	0.0598	48.0000	0000110670	000020	1001308299	7767	AH/5%							
200648	1711030B	0.0598	48.0000	0000110670	000020	1001308299	7767	AH/5%							
FIN DE DATOS															